



PERMACRYL FX SATIN

Zijdeglanzende watergedragen lakverf met hoog laagdiktebereik op basis van Tribride-technologie voor binnen

PERMACRYL FX SATIN is een waterverdunbare, eenvoudig te verwerken, zijdeglanzende lakverf met een uniek bindmiddel op basis van Tribride-technologie. Het product heeft een zeer hoog laagdiktebereik, uitstekende kantendekking en goede vloei. Kan zowel als primer, tussenlaag en als eindlaag in een éénpotsysteem worden toegepast

EIGENSCHAPPEN – GEBRUIK

- Zeer geschikt voor toepassing in nieuwbouwsituaties door de goede open tijd, hoog laagdiktebereik en goede kantendekking. Ook oude alkydhars lagen kunnen na grondig reinigen en schuren hiermee overschilderd worden.
- Beschikt over een verhoogde dekkraft.
- Tevens geschikt voor het afwerken van metalen en kunststof onderdelen waarop eerst een geschikte primer is aangebracht.
- Beschikt over een uniek bindmiddel op basis van Tribride-technologie.
- Kan zowel als primer, tussenlaag en als eindlaag in een éénpotsysteem worden toegepast.

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN

PERMACRYL FX SATIN mits aangepaste voorbereidingen, is een polyvalente afwerking op de meeste gangbare bouwmaterialen.

Voorbehandeling van de ondergrond

Ongeschilderde ondergrond

- Indien nodig schuren, ontvetten, afwassen en laten drogen.
- Hout en derivaten binnen : aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL FX SATIN**
: Alternatief: aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL PU PRIMER** of **PERMACRYL MULTIPRIMER** of **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** (zie technische fiche)
- Pleisterwerk binnen : aanbrengen van 1 laag **MAGNAPRIM FIX** (zie technische fiche), 10 % verdund met water of 1 laag **DIALPRIM** 5 tot 10 % verdund met water.
- Ferrometalen : aanbrengen van 1 laag **STELOXINE DECOR ACRYL SATIN** (zie technische fiche).
- Non-ferrometalen :
aanbrengen van 1 laag **STELOXINE DECOR ACRYL SATIN** (zie technische fiche).

Oude geschilderde ondergronden in goede staat

- Ontglanzen en reinigen met ammoniakhoudend water of **Polyfilla Pro S600**.

Oude geschilderde ondergronden in slechte staat

- Niet hechtende verflagen verwijderen, waar nodig uitplamuren, bijwerken zoals hoger vernoemd en aanbrengen van een laag zie ongeschilderde ondergrond.

Afwerking

- Aanbrengen van 1 of 2 lagen **PERMACRYL FX SATIN** tot perfecte dekking.

Opmerking

- Bij het aanbrengen van twee lagen dient de eerste laag altijd voldoende gematteerd te worden. Dit is noodzakelijk om "cissing" te voorkomen. Cissing is de onvoldoende benatting van de ondergrond waardoor de verf wegtrekt of gaat kralen.

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 2 uur
- Overschilderbaar 12 uur

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 10°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

Verwerking en verdunning

- Borstel en rol Gebruiksklaar
- Airless Pistool Conventioneel: verdund met max. 10% water.
Airless: klaar voor gebruik

Reiniging materiaal

Direct na gebruik met handwarm water.

SAMENSTELLING

- Bindmiddel(en) Op basis van Tribide-technologie
- Pigment(en) Titaandioxyde en kleurvaste pigmenten
- Oplosmiddel Water
- Droge stofgehalte In gewicht: 58 ± 2% In volume: 50 ± 2%
- VOS-EU grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d): 130 g/l (2010).
Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect Zijdeglans
- Glans ± 30 GU bij 60° volgens ISO 2813
- Kleur Wit en 3 Basissen (AW, AM en AC).
- Aanbevolen droge laagdikte 50 µm
- Bijkleuren Via de Trimetal kleurenmengstelsel
- Verpakkingen 1L – 2,5L
- Densiteit bij 20°C 1,31 ± 0,05
- Theoretisch rendement Circa 10 m²/l, naargelang de absorptie van de ondergrond

STOCKAGE - HOUDBAARHEID

Bij voorkeur vorstvrij en beschermd bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. Buiten bereik van kinderen houden.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van recente datum.